

MONOLAC ZINCO



ZINCANTE ANTICORROSIVO SPECIFICO PER SUPERFICI ZINCATE

DESCRIZIONE

Zincante anticorrosivo monocomponente ad alto potere passivante a base di zinco metallico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Specifico per il ripristino delle funzioni anticorrosive delle superfici zincate.
- Contenuto di zinco nel film secco maggiore del 70%
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Satinato

COLORAZIONE

Grigio argento

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C – 65% U.R.

Peso specifico:	1,70 ± 0,05 kg/l (bianco)
Residuo secco in peso (110°C):	62,35 % ± 2
Viscosità (Coppa Ford 4):	tissotropico
Resa teorica:	6 -7 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Intervallo fra i due strati: dopo 1 ora Secco in profondità e ricopribile: 2 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi
Punto d' infiammabilità (DIN 53213):	non rilevabile

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo

Diluyente consigliato: DS50

Volume del diluyente: 5%

13-11-2024

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Acciaio zincato: rimuovere eventuali tracce di sali di zinco e sgrassare la superficie. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto.

FONDI O ANTIRUGGINI

2 x MONOLAC ZINCO LIQUIDO

FINITURA

Finire con Monolac o linea Acqualife

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Zincante anticorrosivo monocomponente ad alto potere passivante a base di zinco metallico. Specifico per il ripristino delle funzioni anticorrosive di superfici zincate. Con residuo secco in peso pari a circa 62,35 % \pm 2, peso specifico di circa 1,70 \pm 0,05 e resa teorica di 6 -7 m²/l per strato.

13-11-2024

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand