

PITTURA SPARTITRAFFICO

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PITTURA PER SEGNALETICHE STRADALI

DESCRIZIONE

Pittura spartitraffico da applicare su manti stradali asciutti esenti da polvere e grasso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pittura appositamente formulata con resine alchidiche non ingiallenti per le segnalazioni stradali
- Buona resistenza all'olio lubrificante ed alla benzina
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Opaco

COLORAZIONE

Bianco - Giallo

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,60 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	75% ±2
Viscosità (in Coppa Ford 4):	30 sec.
Resa teorica:	1,4 – 1,6 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 10 minuti circa
Contenuto in Titanio:	12% circa
Contenuto di Cromato di Piombo:	9% circa
Luminanza:	92 per il colore bianco, 61 per il colore giallo
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	6 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	>21°C

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Spruzzo
Diluyente consigliato:	N 70
Volume del diluyente:	3-5%

30-06-2016

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

MODALITÀ D'IMPIEGO

Accertarsi che il supporto sia in buone condizioni, esente da polvere e grasso. Si consiglia l'applicazione a spruzzo

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura spartitraffico da applicare su manti stradali. Appositamente formulata con resine alchidiche non ingiallenti. Con residuo secco in peso pari a $75\% \pm 2$, peso specifico di $1,60 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di $1,4 - 1,6$ m²/l per strato.

30-06-2016

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand