TOP SPEEDY

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PITTURA PER CAMPI DA GIOCO E PISTE CICLABILI

DESCRIZIONE

Pittura a base di speciali resine acriliche e cariche micronizzate. Ideale per supporti cementizi come campi da gioco e superfici bituminose per piste ciclabili e parcheggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Particolarmente indicato per il rifacimento di campi da gioco cementizi
- Elevata resistenza e flessibilità
- Ideale per superfici bituminose come piste ciclabili e parcheggi
- Granulometria massima 300 µm

SOSTENIBILITA' E CERTIFICAZIONI

- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804 che dichiara il ciclo di vita del prodotto (LCA Life Cycle Assessment)
- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025)
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED, BREEAM e WELL
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

ASPETTO

Opaco

COLORAZIONE

Colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (base neutra)

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,45 ± 0,05 kg/l (bianco)
Residuo secco in peso (110°C):	67% ±2
Viscosità (Brookfield):	600-800 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	Circa 3 m^2/l (lavoro finito) in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora
	Ricopribile: 8-12 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali) Calpestabile: 72 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

24-04-2026 rev.01

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER
A PPG brand

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo
Diluente consigliato:	Acqua
Volume del diluente:	0-10%

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.
N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FISSATIVO

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto
1 x ISOACRIL – fissativo all'acqua opportunamente diluito per superfici bituminose
1 x ISOACRIL HP – fissativo all'acqua acrilico ad alta penetrazione per superfici bituminose
1 x CLORFIX TRASPARENTE PLUS – fissativo a solvente per supporti cementizi

FINITURA

2 x TOPSPEEDY

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica specifica per campi da gioco e piste ciclabili ad alta resistenza e flessibilità. Con residuo secco in peso pari a 67% ± 2, peso specifico di 1,45 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di circa 3 m^2/l.

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER
A PPG brand