

UNIGRIP

UNIVER
UNA MANO AL TUO LAVORO.

PRIMER AD ALTA ADESIONE ALL'ACQUA PER SUPERFICI DIFFICILI

DESCRIZIONE

Primer ad alta adesione a base di copolimeri acrilici in fase acquosa. Applicabile su metalli ferrosi e non ferrosi come acciaio zincato, alluminio, rame e PVC rigido. Unigrip, grazie alla specifica formula anticorrosiva, previene la formazione di ruggine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente adesione su superfici difficili come l'acciaio zincato, alluminio e rame
- Indicato per superfici in PVC rigido come i tubi di scarico dell'acqua piovana
- Indicato per metalli ferrosi grazie alla particolare formula anticorrosiva
- Adatto per superfici nuove e già trattate
- Inodore
- Ricopribile con tutti i tipi di smalti della linea UNIVER Edilizia

ASPETTO

Opaco

COLORAZIONE

Bianco - Altri colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (base bianca)

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,35 ± 0,05 kg/l (bianco)
Residuo secco in peso (110°C):	60% ±2
Viscosità (Brookfield):	300 – 400 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	10 - 12 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: minimo 6 ore, massimo 12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	24 mesi in confezione originale (teme il gelo)
Punto d'inflammabilità (DIN 53213):	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo.

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 0-5%

07-01-2021

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A brand of PPG Group

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici ferrose: rimuovere la ruggine ed eventuali tracce di calamina mediante spazzolatura o altre operazioni meccaniche. Sgrassare le superfici per assicurare una corretta adesione al supporto. Se sono presenti vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto.

Acciaio zincato, alluminio, rame: per i supporti in zinco rimuovere eventuali tracce di sali di zinco e sgrassare la superficie. Per i supporti in alluminio e rame sgrassare molto bene le superficie. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto.

PVC rigido: carteggiare leggermente e sgrassare la superficie.

FONDO

1 x UNIGRIP

FINITURA

Finire con due strati di smalti della linea Univer Edilizia

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pitturazione con primer ad alta adesione a base di copolimeri acrilici in fase acquosa. La particolare formula anticorrosiva previene la formazione di ruggine. Con residuo secco in peso pari a circa 60%, peso specifico di circa 1,35 kg/l ed una resa teorica di 10 - 12 m²/l per strato.

07-01-2021

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A brand of PPG Group