

UNILUX PARQUET LUCIDO



FINITURA LUCIDA POLIURETANICA ALL'ACQUA PER PARQUET IN LEGNO

DESCRIZIONE

Finitura monocomponente poliuretanica all'acqua, dall'aspetto lucido e trasparente. Idonea per la protezione di parquet in legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La specifica resina utilizzata consente di mantenere un elevato grado di brillantezza nel tempo
- Resistente al calpestio quotidiano
- Pregiato aspetto estetico
- Inodore
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Lucido (90-95 gloss 60°)

COLORAZIONE

Trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,00 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	32,17% ±2
Viscosità (in coppa Ford 4):	15-25 sec
Resa teorica:	7-10 m ² /l per strato in funzione dell'assorbimento del legno
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: circa 3-4 ore Calpestabile: dopo 24 ore circa
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello, rullo
Diluyente consigliato:	Pronto all'uso
Volume del diluyente:	---

25-09-2019

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

IMPREGNAZIONE

1 x IMPREXAN IMPREGNANTE ALL'ACQUA

FINITURA

2 x UNILUX finitura per parquet lucido

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura monocomponente poliuretanica all'acqua, dall'aspetto lucido e trasparente. Idonea per la protezione di parquet in legno. Con residuo secco in peso pari a circa 32,17% ± 2, peso specifico di 1,00 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 7-10 m²/l per strato.

25-09-2019

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand