

UNIVERCAP® LR FKD S

PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA SPECIFICO PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Pannello isolante rigido in lana di roccia biosolubile, per sistemi di isolamento termico secondo EN 13162, marcato CE tipo ETICS. Reazione al fuoco: Euroclasse A1. Conduttività termica: 0,035 W/mK.

IL PANNELLO RISPONDE AI REQUISITI DEL DM 11 ottobre 2017 DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Norma di riferimento
Dimensioni	600 x 1000	mm	EN 822
Spessore	40 - 240	mm	EN 823
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	-	EN 13501-1
Conducibilità termica λ_D	0,035	W/mK	EN 13162 – EN 12667
Resistenza alla diffusione al vapore acqueo	1	μ	EN 13162
Densità	100	Kg/m ³	DIN 1602
Assorbimento acqua a breve termine – WS	≤ 1	Kg/m ²	EN 1609
Assorbimento acqua – WL(P)	≤ 3	Kg/m ²	EN 12087
Calore Specifico	1030	J/Kg°K	EN ISO 10456
Temperatura di fusione	>1000	°C	DIN 4102/T17
Resistenza a compr con schiacciamento al 10% - CS(10)	≥ 30	kPa	EN 826
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce - Tr	≥ 10	kPa	EN 12430
Classe tolleranza di spessore T	T5	(-1% o 1 mm) %/mm	EN 823

Spessore pannello [mm]	Resistenza termica dichiarata R_D [m ² *K/W]	Trasmittanza termica dichiarata K [W/m ² *K]
40	1,14	0,88
50	1,43	0,70
60	1,71	0,58
80	2,29	0,44
100	2,86	0,35
120	3,43	0,29
140	4,00	0,25
160	4,57	0,22
180	5,14	0,19
200	5,71	0,18
220	6,29	0,16
240	6,86	0,15

VOCE DI CAPITOLATO:

Isolamento termico eseguito mediante pannello **UNIVERCAP LDR FKD S** in Lana di Roccia biosolubile, dalle dimensionix..... mm, di spessore mm, avente una conducibilità Termica Dichiarata a 10°C secondo EN 13162 (Annessi A e C): $\lambda_d = 0,035$ W/mK; una Resistenza Termica Dichiarata: $R_d = \dots$ m²K/W, secondo EN 13162 (Annessi A e C); una Reazione al fuoco EUROCLASSE A1 secondo EN 13150-1; con valore di resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a ≥ 30 kPa; con una resistenza a trazione perpendicolare alle facce secondo EN 1607 pari a ≥ 10 kPa; con assorbimento d'acqua per immersione secondo EN 1609 WS ≤ 1 Kg/m²; avente un fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo μ (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 pari a 1.