

AREOL MATT



SMALTO OPACO PER ESTERNI

DESCRIZIONE

Smalto opaco microporoso a base di resine gliceroftaliche e pigmenti di alta qualità per esterni, indicato per supporti ferrosi e legno. Grazie agli speciali additivi selezionati Areol Matt assicura un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura
- Facile applicazione
- Ottima dilatazione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici grazie agli speciali additivi selezionati

SOSTENIBILITA' E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

ASPETTO

Opaco (5 ± 2 gloss a 60° ; 10 ± 2 gloss a 85°)

COLORAZIONE

Bianco – Altri colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (bianco – base neutra)

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C – 65% U.R.

Peso specifico:	$1,47 \pm 0,05$ kg/l (bianco)
Residuo secco in peso (110°C):	$77\% \pm 2$
Viscosità (Coppa Ford 4):	tissotropico
Resa teorica:	$12-18$ m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 8 ore Ricopribile: 16 - 24 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi
Punto d' infiammabilità (DIN 53213):	inferiore a 60°

27-04-2026 rev.00

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER
A PPG brand

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo

Diluyente consigliato: pronto all'uso

Volume del diluyente: -

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%.

Superfici ferrose: rimuovere la ruggine ed eventuali tracce di calamina mediante spazzolatura o altre operazioni meccaniche. Sgrassare le superfici per assicurare una corretta adesione al supporto. Se sono presenti vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto.

FONDI O ANTIRUGGINI

1 x RUGGISTOP COLOR –antiruggine a solvente colorabile

1 x UNIGRIP – fondo all'acqua ad alta adesione per supporti difficili

1 x DURAMAT – fondo pigmentato a solvente per supporti in legno

FINITURA

2 x AREOL MATT

NB: Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

Si tenga presente che il grado di satinatura finale verrà raggiunto, in base alle condizioni ambientali, dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

NB: Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pitturazione con smalto opaco a base di resine gliceroftaliche, pigmenti di alta qualità e speciali additivi selezionati per esterni. Con residuo secco in peso pari a circa 77% $\pm$ 2, peso specifico di circa 1,47 $\pm$ 0,05 kg/l ed una resa teorica di 12-18 m²/l per strato.

27-04-2026 rev.00

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

UNIVER

A PPG brand