

# CLOFIX TRASPARENTE PLUS



PRIMER AD ALTA PENETRAZIONE IN FASE SOLVENTE

## DESCRIZIONE

Primer trasparente in fase solvente con speciale legante a base di Pliolite con additivazione silossanica. Ideale per intonaci, cemento armato e superfici sfarinanti.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici
- Alta penetrazione
- Blocca lo sfarinamento superficiale dell'intonaco o delle vecchie pitturazioni, in modo di assicurare l'adesione della successiva finitura
- Ottima traspirabilità e aumento del tempo di lavorazione delle finiture successive grazie alla resina silossanica

## SOSTENIBILITA' E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## ASPETTO

Opaco

## COLORAZIONE

Trasparente

## CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

|                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico:                                   | 0,90 ± 0,05 kg/l                                                                                              |
| Residuo secco in peso (110°C):                    | 14% ±2                                                                                                        |
| Viscosità in Coppa Ford 4:                        | 10-15 sec.                                                                                                    |
| Resa teorica:                                     | 10-15 m²/l per strato in funzione delle condizioni del supporto                                               |
| Tempi di essiccazione:                            | Secco al tatto: 1-2 ore<br>Ricopribile: 6-12 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali) |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto): | 12 mesi                                                                                                       |
| Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :              | > 21°C                                                                                                        |

27-04-2026 rev.00

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

**UNIVER**

A PPG brand

## ISTRUZIONI PER L'USO

---

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo

Diluyente consigliato: DS50 o acquaaragia

Volume del diluyente: 30-50%

---

## CICLI D'INTERVENTO

---

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### FISSATIVO

1 x CLORFIX TRASPARENTE PLUS fissativo a solvente

### FINITURA

Finire con qualsiasi prodotto all'acqua della linea UNIVER

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

---

Primer in fase solvente con speciale legante a base di Pliolite con additivazione silossanica, per intonaci e superfici leggermente sfarinanti. Con residuo secco in peso pari a circa 14%  $\pm$  2, peso specifico di 0,90  $\pm$  0,05 kg/l ed una resa teorica di 10-15 m<sup>2</sup>/l per strato.

27-04-2026 rev.00

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

**UNIVER**

A PPG brand